

1.) Maßliche Prüfung von Kinefilmkernen:

Außendurchmesser:	Soll: 75 (+2/-1) mm	Ist: 74,9 mm
Innendurchmesser:	Soll: 25,9 +/- 0,2 mm	Ist: 25,4 mm
Innendurchmesser+Nuttiefe:	Soll: 29,9 +/- 0,4 mm	Ist: 29,9 mm
Nutbreite:	Soll: 4,0 +/- 0,2 mm	Ist: 4,4 mm
Höhe:	Soll: 34,9 (+0/- 1,0) mm	Ist: 34,8 mm

Die geringen Abweichungen des Innendurchmessers und der Nutbreite kann man tolerieren.

2.) Fotografische Inaktivitätsprüfung von Kinefilmkernen

Minimaldichten Film mit Kern:	0,04
Minimaldichten Film ohne Kern:	0,04
Maximaldichte Film mit Kern:	3,72
maximaldichte Film ohne Kern:	3,69
mittlere Gradation Film mit Kern:	2,64
mittlere Gradation Film ohne Kern:	2,69
Empfindlichkeit Film mit Kern:	8,7
Empfindlichkeit Film ohne Kern:	8,3

Es ist keine fotografische Aktivität feststellbar.